



科控環保材料（韶關）有限公司

廣東省韶關市武江區西聯鎮甘棠大道南甘棠九路7號

電話：0751-8130066/8130060

www.techcrl.com info.tcsg@techcrl.com

產品技術說明書

PU 8509

描述

PU 8509 是陰離子型脂肪族水性聚氨酯自消光樹脂。

具有極低的光澤度，成膜透明度高，非常優異的觸感，與其它水性聚氨酯分散體或丙烯酸乳液有良好的互配性。

產品特點及應用

- 柔软橡胶触感
- 超级哑光，成膜透明度高
- 无哑粉类消光剂，储存稳定性好
- 可烫金、重涂性优异
- 配合水分散型异氰酸酯固化剂、聚碳化二亚胺固化剂、氮丙啶固化剂使用性能更好
- 无气味，零VOC，无APEO，NMP及锡类物质
- 主要适用于纸张涂层、印刷油墨、皮革涂饰、木器涂料、塑胶涂料。

物理性能

項目	數值	單位
外觀	乳白色液體	
固含量(2hr.@120°C)	32 ± 1	%
pH值	7.0 - 9.0	
黏度(25° C)	< 1000	mPa.s
60° 光澤	< 0.9	

*本性能僅代表典型數據結果，不被視為產品規格，具體以COA為主。

儲存

請置於陰涼、乾燥和通風處，儲存溫度應該在5~35°C，保持包裝完整，容器密閉。

本產品自生產日期起保質期為十二個月，超過十二個月後建議在使用前進行性能評估。

本產品需嚴格保護，免受霜凍，打開包裝后，建議一次性用完。

*備註：技術保留了修改產品的可能性，以提高品質和應用特性。本數據表中提供的所有資訊以及所有其他方式均基於我們的最佳知識；這些資訊對第三方的部分權利和/或專利權沒有約束力。客戶必須驗證產品是否適合他們自己的生產過程及其應用。

即使根據我們的指示，我們也不對客戶生產的產品承擔任何責任，因為最終用途不在我們的直接控制範圍內。

*僅供一般參考；這些數值不是產品規格的一部分。