



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话：0751-8130066/8130060

www.techcr.com info.tcsg@techcr.com

产品技术说明书

PT 67

描述

PT-67是聚醚聚氨酯增稠剂

产品特点及应用

- PT 66是缔合型增稠剂可提供优异的增稠、流平和光泽的平衡
- PT 66与离子型和非离子型乳液具有极好的相容性，不会影响漆膜的耐水性
- 与纤维素类和聚丙烯酸类增稠剂混合使用，可赋予涂料更好的流平性、抗飞溅性等性能
- PT 66的增稠能力依赖于乳液的结构、粒径大小和乳化剂以及涂料中成膜助剂和表面活性剂
- PT 66可在研磨和调漆阶段加入，建议添加量0.5-2%（总配方量），确切的添加量应以不同的配方及粘度要求而定
- 为了使PT 66更好的分散和避免结块，使用时用水或助溶剂1：1稀释后再添加

物理性能

项目	数值	单位
外观	粘稠液体	
固含量(2hr.@120°C)	40 ± 1	%
溶剂，丁基卡必醇	23 ± 1	%
pH值	7	
黏度(25° C)	1500-2500	CPS

*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在5~35°C，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的所有信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识，这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考；这些数值不是产品规格的一部分。